

Heterogeninės PVC dangos

Concept 70

techninė specifikacija



SLIP RESTRAINT



EASY FIT



HYPERGUARD +



100 % RECYCLABLE



INDOOR AIR QUALITY



Savybė	Standartas	Duomenys
Atsparumo klasė	EN ISO 10874	23 -34-43
Heterogeninė PVC danga		EN 649
Bendras storis	EN ISO 24346	2,00 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,70 mm
Dėvimojo sluoksnio PUR padengimas		HyperGuard+®
Antibakterinis padengimas	ISO846-A-ISO22196	Sanitec®
Bendras svoris	EN ISO 23997	~2.949 g/m ²
Plotis	EN ISO 24341	2 m
Rulono ilgis	EN ISO 24341	apie 25 m
Standartinio rulono svoris		149 – 298 kg
Atsparumas ugniai	EN 13501	B _{fl} s1
Atsparumas slydimui	EN 13893	DS (R10 -DIN 51130)
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Atsparumas baldų kojoms	EN ISO 16581	Labai geras
Raukšlėjimasis	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Elektros varža	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Statinis elektros krūvis	EN 1815	≤ 2 Kv (antistatinė)
Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	0,05 % (norma ≤ 0,40%)
Šilumos varža	EN ISO 12664	0,0108 m ² .K/W
Šilumos laidumas	EN 12524	0,25 W/(m.K) tinka šildomoms grindims EN12524
Atsparumas nusitrynimui	EN 660-2	Grupė I
Formaldehidų klasė	EN 717-1	E1
Patalpų oro kokybė		Žemas lakiųjų organinių medžiagų (VOC) lygis
Akustinė izoliacija	ISO 717–1	ΔL_w 5 dB
Atsparumas ratukinėms kėdėms	EN 425	Labai geras
Ratukų tipas	EN 12529	Tipas W / Tipas PJ
Spalvos atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	6
Atsparumas chemikalams	EN ISO 26987	Labai geras
Karšto suvirinimo būdas		Tinka
Šalto suvirinimo būdas	skaidrus	Tinka



EN 14041
14
25/01/2016



recovinyl plus