




DUETT specifikacija

Techniniai parametrai	Standartas	Rezultatas
Dangos rūšis		kompaktiška heterogeninė danga
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	1,4 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,5 mm
Dangos plotis / rulono ilgis	EN ISO 24341	2 m / 20 m
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	1800 g/m ²
Liekamasis įspaudas	EN 433	max. 0,1 mm
Matmenų stabilumas	EN 434	max. ±0,2 %
Užsiritimas	MSZ EN 434	max. 8 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1 DIN 4102/ONORN	B _{f1} s1 B1
Atsparumas trinčiai	MSZ EN 660-1 MSZ EN 423	grupė T <250
Atsparumas šviesos poveikiui	EN 20105-B02	>6
Cheminis atsparumas	EN 423	✓
Atsparumas slydimui	EN 13893	DS
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	✓
Lankstumas (skersmuo 20 / 40mm)	MSZ EN 435	✓
Paviršiaus apdorojimas		CLP
Antibakterinis ir antigrybelinis apdorojimas		GraboSAN
Aplinkosauga		Ftalatų, tirpiklių, sunkiųjų metalų nėra
CE	EN 14041	✓