# EVIDANCE 25 specifikacija

| Techninia parametrai | Standartas | Rezultatas |
|---|---|---|
| **Dangos rūšis** | | kompaktiška heterogeninė danga |
| Bendras dangos storis | EN 428 | 2,5 mm |
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN 429 | 0,7 mm |
| Dangos plotis / rulono ilgis | EN ISO 426 | 2,0 m / 20 m |
| Bendrasis svoris | EN ISO 23997 | 3500 g/m$^2$ |
| Liekamasis įspaudas | EN 433 | max. 0,1 mm |
| Matmenų stabilumas | EN 434 | max. ±0,2 % |
| Užsirietimas | MSZ EN 434 | max. 8 mm |
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1<br>DIN 4102/ONORN | $B_{fl}$ s1<br>B1 |
| Atsparumas trinčiai | MSZ EN 660-1<br>MSZ EN 423 | grupė T<br><250 |
| Atsparumas šviesos poveikiui | EN 20105-B02 | >6 |
| Cheminis atsparumas | EN 423 | ✓ |
| Atsparumas slydimui | EN 13893 | DS |
| Atsparumas kėdžių ratukams | EN 425 | ✓ |
| Lankstumas (skersmuo 20 / 40mm) | MSZ EN 435 | ✓ |
| Paviršiaus apdorojimas | CLP SYSTEM | CLP |
| Antibakterinis ir antigrybelinis apdorojimas | grabo SAN minimize the growth of microorganisms | GraboSAN |
| Aplinkosauga | SOLVENT FREE | Ftalatų, tirpiklių, sunkiųjų metalų nėra |
| CE | EN 14041 | ✓ |

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu