

# MODULEO SHORT PLANK

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Heterogeninė PVC grindų danga lentelėmis ir plytelėmis (atitinka EN 14041 reikalavimus)

Standartai			Rezultatas		
Klasifikavimas	EN ISO 10874		23 -33 - 42		
Bendras dangos storis	EN ISO 24346		2,50 mm		
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340		0,55 mm		
Dėvimojo sluoksnio poliuretalinis padengimas	-		Protectonite®		
Bendrasis svoris	EN ISO 23997		4,059 kg/m <sup>2</sup>		
Short plank	EN ISO 24342	632 x 158 mm	Dėžėje Short plank	24 vnt.	2,4 m <sup>2</sup>
Short plank		522 x 133 mm	Dėžėje Short plank	40 vnt	
Reakcija į ugnį	EN 13501	B <sub>fl</sub> s1			
Atsparumas trinčiams	EN 660-2	Grupė T			
Stačiakampiškumas	EN ISO 24342		≤ 0,25 mm		
Slydimo koeficientas	DIN 51130 EN 13893		R10 DS		
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1		Norma: ≤0,10 mm ≤ 0,03 mm		
Atsparumas baldų kojeliams	EN ISO 16581		Jokių įtrūkimų, jokių pažeidimų		
Lenkimas	EN ISO 23999		≤ 2 mm		
Antistatiškumas	EN 1815		≤ 2 kV		
Lenkimas	EN 1081		R1 ≤ 10 <sup>9</sup> Ω		
Matmenų stabilumas	EN 23999		Norma: ≤0,25%		
Šilumos laidumas	EN 12524		≤ 0,05% (2 stiklo pluošto sluoksniai) 0,25 W/(m.K)		
Šiluminė varža	EN ISO 12644		0,01 m <sup>2</sup> .K/W		
Formaldehido grupė	EN 717-1		E1		
Garso izoliacija	EN ISO 717-2		3 dB		
Garso izoliacija su Xtrafloor Flex Pro paklotu	EN ISO 717-2		10 dB		
Atsparumas ratukinėms kėdėms	EN ISO 4918		Jokių pažeidimų dėvimajam sluoksniui		
Atsparumas chemikalams ir dėmėms	EN ISO 26987		Labai geras		
Atsparumas šviesos poveikiui	ISO 105-B02		≥ 6		
Tinkamumas šildomoms grindims	EN 12524		Tinkama - ≤ 27°C		

