CENTRA 70 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Heterogeninė PVC grindų danga (atitinka ISO 10582 reikalavimus)

Standartai		**Rezultatas**
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	2,0 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,7 mm
Bendras svoris	EN ISO 23997	2,378 kg/m^2
Dangos plotis	EN ISO 24341	2 – 4 m
Rulono ilgis	EN ISO 24341	25 m
Standartinis rulono svoris		119 – 238 kg
Klasifikavimas	EN ISO 10874	23 -34 - 43
Reakcija į ugnį	EN 13501	B_{fl} s1
Statinės elektros krūvis	EN 1815	≤ 2 kV (antistatinis)
Atsparumas dilimui	EN 660.1	< 0,08 mm
Atsparumas dilumui	EN 649	Grupė T
Matmenų stabilumas	EN 434 / EN 23999	≤ 0,04%
Liekamasis įspaudas	EN 433/ ISO 24343-1	≤ 0,07 mm
Smūginio garso slopinimas	ISO 717–1, 2	ΔL_w 9 dB
Šilumos laidumas	EN 12524	0,145 W/(m.K)
Spalvos atsparumas blukimui	ISO 105B02	> 6 klasė
Atsparumas chemikalams ir dėmėms	EN 423/ EN ISO 26987	Labai geras
Apsauginis paviršiaus padengimas	-	HyperGuard+
Slydimo koeficientas	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Dangos siūlių suvirinimo būdai		Karštas/šaltas