



COMMERCIAL

Rudiments / Teak

Carpet Tiles

Kiliminių plytelių specifikacija

Savybė	Standartas	Duomenys														
Dangos tipas		Siūtinis, dygsnis 1/10" kilpa														
Pluošto sudėtis		100% dažytas per visą storį poliamidas														
Apatinis pagrindas		EcoFlex™ Statera (modifik.bitumas, 70% perdirb.medžiagos)														
Kiliminių plytelių matmenys		50 x 50 cm (5m ² dėžėje)														
Bendras svoris		4400 g/m ²														
Pluošto svoris		600 g/m ²														
Paviršiaus pluošto svoris		370 g/m ²														
Bendras storis		6,4 mm														
Paviršiaus pluošto storis		2,9 mm														
Paviršiaus pluošto tankis		0,127 g/cm ³														
Dygsnių skaičius		224 000/m ²														
Atsparumo klasė	EN 1307	33 / LC1														
Atsparumas kėdėms su ratukais	EN 985	A: intensyviai naudojimui														
Degumo klasė	EN 13501-1	B _{fl} s1														
Matmenų stabilumas	EN 986	≤ 0,2 %														
Spalvų atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Atsparumas blukimui nuo trinties	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Spalvų atsparumas vandeniui	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Šilumos varža	ISO 8302	0,065 m ² .K/W														
Garso sugertis	EN ISO 354	0,15 aw <table border="1"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td>-0,01</td> <td>0,00</td> <td>0,06</td> <td>0,17</td> <td>0,25</td> <td>0,34</td> </tr> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αs	-0,01	0,00	0,06	0,17	0,25	0,34
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
αs	-0,01	0,00	0,06	0,17	0,25	0,34										
Smūgio garso sulaikymas	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB														
Antistatiškumas	ISO 6356	≤ 2 kV														
GUT – Prodis Number		AB56D646														

