

6 mm vinilo danga su paklotu LAYRED

lentelėmis ir plytelėmis (atitinka EN 14041 reikalavimus)

Standartai		Rezultatas
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	6 mm
Dėvimojo sluoksnio poliuretaniinis padengimas	-	Twinguard [®]
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	8,987 kg/m ²
Dangos forma - matmenys	EN ISO 24342	Lentelės 20,9 x 149,4 cm
Esamas kiekis pakuotėje	-	Lentelės 8 vnt. – 1,87 m ²
Reakcija į ugnį	EN 13501	B_{fl} s1
Atsparumas trinčiai	EN 660-2	Grupė T
Stačiakampiškumas	EN ISO 24342	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Slydimas koeficientas	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Atsparumas baldų kojeliams	EN ISO 16581	Jokių įtrūkimų, jokių pažeidimų
Lenkimas	EN ISO 23999	≤ 1,0 mm
Matmenų stabilumas	EN 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Šilumos laidumas	EN 12524	0,016 m ² . K/W
Formaldehido grupė	EN 717-1	E1
Garso izoliacija	EN ISO 10140-3	22 dBΔLw / 10 dBΔLw
Atsparumas ratukinėms kėdėms	EN ISO 4918	Jokių pažeidimų dėvimajam sluoksniui
Atsparumas chemikalams ir dėmėms	EN ISO 26987	Labai geras
Atsparumas šviesos poveikiui	ISO 105-B02	≥ 6
Tinkamumas šildomoms grindims	EN 12524	Tinkama - ≤ 27°C

