

## 6 mm vinilo danga su paklotu LAYRED lentelėmis ir plytelėmis (atitinka EN 14041 reikalavimus)

Standartai		Rezultatas
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	<b>6 mm</b>
Dėvimojo sluoksnio poliuretalinis padengimas	-	Twinguard <sup>®</sup>
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	8,987 kg/m <sup>2</sup>
Dangos forma - matmenys	EN ISO 24342	Lentelės 131,7 x 18,9 cm Plytelės 61,0 x 30,3 cm
Esamas kiekis pakuotėje	-	Lentelės 8 vnt. – 1,99 m <sup>2</sup> Plytelės 10 vnt. – 1,85 m <sup>2</sup>
Reakcija į ugnį	EN 13501	<b>B<sub>fl</sub> s1</b>
Atsparumas trinčiams	EN 660-2	Grupė T
Stačiakampiškumas	EN ISO 24342	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm
Slydimo koeficientas	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Atsparumas baldų kojeliams	EN ISO 16581	Jokių įtrūkimų, jokių pažeidimų
Lenkimas	EN ISO 23999	≤ 1,5 mm
Matmenų stabilumas	EN 23999	Norma: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Šilumos laidumas	EN 12524	0,25 W/(m.K)
Formaldehido grupė	EN 717-1	E1
Garso izoliacija	EN ISO 10140-3	<b>22 dBΔLw / 10 dBΔLw</b>
Atsparumas ratukinėms kėdėms	EN ISO 4918	Jokių pažeidimų dėvimajam sluoksniui
Atsparumas chemikalams ir dėmėms	EN ISO 26987	Labai geras
Atsparumas šviesos poveikiui	ISO 105-B02	≥ 6
Tinkamumas šildomoms grindims	EN 12524	<b>Tinkama</b> - ≤ 27°C

