



COMMERCIAL

Centra 70

Heterogeneous Vinyl

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Producto norma		Compact Flooring
Klasifikavimas	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Bendras dangos storis	EN ISO 24346	2,00 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,70 mm
Dėvimojo sluoksnio PUR padengimas		HyperGuard+
Bendrasis svoris	EN ISO 23997	ca. 2.543 g
Plotis	EN ISO 24341	2-3-4 m
Rulono ilgis	EN ISO 24341	ca. 25 m
Standartinio rulono svoris		ca. 131 - 262 kg
Atsparumas ugniai	EN 13501	Bfl-S1
Atsparumas slydimui	EN 13893	DS
Atsparumas slydimui	DIN 51130	R10
Įspaudas	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤ 0,20 mm)
Atsparumas baldų kojoms	EN ISO 16581	Very good
Raukšlėjimasis	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Elektros varža	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Statinis elektros krūvis	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Šilumos laidumas	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Šilumos varža	EN ISO 12664	0,0080 (m ² .K/W)
Ratukų tipas	EN ISO 10582	Type I
Atsparumas nusitrynimui	EN 660-2	Class T
Patalpų oro kokybė		LOW VOC
Akustinė izoliacija	EN ISO 717-2	ΔLw 7 dB
Atsparumas ratukinėms kėdėms	EN ISO 4918	Tinka
Ratukų tipas	EN 12529	Type W
Spalvos atsparumas blukimui	ISO 105B02	6
Atsparumas chemikalams	EN ISO 26987	Labai gerai
Karšto suvirinimo būdas		Tinka
Šalto suvirinimo būdas	Invisiweld	Tinka

