

Immersion / Alternate

Carpet Tiles



Kiliminių plytelių specifikacija

| Savybė | Standartas | Duomenys |
|----------------------------------|----------------|--|
| Dangos tipas | | Siūtinis, dygsnis 1/12" kilpa |
| Pluošto sudėtis | | 100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content) |
| Apatinis pagrindas | | EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content) |
| Bendras svoris | | +/- 4500 g/m ² |
| Pluošto svoris | | +/- 700 g/m ² |
| Paviršiaus pluošto svoris | | +/- 484 g/m ² |
| Bendras storis | | +/- 7,0 mm |
| Paviršiaus pluošto storis | | +/- 3,4 mm |
| Paviršiaus pluošto tankis | | +/- 0,142 g/cm ³ |
| Dygsnių skaičius | | 224.400 /m ² |
| Atsparumo klasė | EN 1307 | 33 / LC2 |
| Atsparumas kėdėms su ratukais | EN 985 | A: intensyviai naudojimui |
| Degumo klasė | EN 13501-1 | B _{f1} s1 |
| Matmenų stabilumas | EN 986 | ≤ 0,2 % |
| Spalvų atsparumas blukimui | EN ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Atsparumas blukimui nuo trinties | EN ISO 105-X12 | ≥ 4 |
| Spalvų atsparumas vandeniui | EN ISO 105-E01 | ≥ 4 |
| Šilumos varža | ISO 8302 | 0,072 m ² .K/W |
| Garso sugertis | EN ISO 354 | 0,15 aw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α s -0,01 0,02 0,06 0,20 0,32 0,48 |
| Smūgio garso sulaikymas | EN ISO 10140-3 | ΔL _w = 24 dB |
| Antistatiškumas | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| Spalvų kiekis | | 12 |
| GUT – Prodis Number | | Ongoing |

